

木彫用塗料一覧表(1-1)

	製品	用途	特長	仕上がり	うすめ液	乾燥時間	容量	塗面積(2回)		箱に塗れる個数※				
								m <sup>2</sup>	畳数※	大	中	小		
水性系ニス	ワシン水溶性つやだしニス	屋内用、紙粘土、紙、ホビー工作、木工・木彫作品	エチルアルコール系の水溶性透明ニスです。強いにおいがしない安全な塗料。無色透明なので下の色が生かせます。ハケや用具は水で洗えます。通常は原液で使いますが、粘度が高くなった場合に専用うすめ液で調節してください。	つやあり	専用うすめ液	10~20分 (20℃)	110mL	0.8	0.5	6	8	14		
							400mL	3	2	30	35	60		
							1L	7.5	4.5	70	90	145		
							4L	30	18	300	375	595		
	ワシン水溶性つや消しニス				つや消し	専用うすめ液	10~20分 (20℃)	110mL	0.8	0.5	6	8	14	
								300mL	2.2	1.3	20	25	40	
	ワシンつやだしニススプレー				噴出口は塗る面から約20cm程離して吹き付けてください。	つやあり	不要	10~15分 (20℃)	300mL	1.5	0.9	10	15	28
									300mL	1.5	0.9	〃	〃	〃
	ワシンつや消しニススプレー					つや消し			300mL	1.5	0.9	〃	〃	〃
									300mL	1.5	0.9	〃	〃	〃
ワシン水性ニス	屋内用、木工・木彫作品		手軽に塗れる水性塗料。色物は着色とニス塗りが同時にできます。	着色／透明	水	1時間 (20℃)	300mL	2	1	15	20	35		
							0.7L	5	3	50	60	95		
SN-ウッドニス	屋内用、木・紙・粘土・金属等多用途に使えます。		安全性の高い水溶性のニスです。ハケや用具は水で洗えます。	つやあり	水	10~20分 (20℃)	1L	6	4	60	75	115		
							3.8L	25	15	255	315	495		
サクラ工作ニス(スプレー)	屋内用、紙粘土・木工・一般工作用		乾いた後は耐水性になり、水に塗れても白く濁りません。有害なトルエン・ベンゼン・キシレン・ホルムアルデヒドを含まず、安全性の高いニスです。	つやあり	不要	10~20分 (20℃)	100mL	0.7	0.4	5	8	13		
							300mL	2.1	1.2	20	25	39		
サクラつやだしニス				つやあり	専用うすめ液	10~20分 (20℃)	1L	7.5	4.5	70	88	138		
							500mL	3.75	2	35	40	65		
							4L	30	18	300	375	595		

水性・油性系ウレタンニス	ワシン水性ウレタンニス	屋内木部用、お箸や皿、スプーン、フォークづくりに最適	低VOC対応 食品衛生法適応塗料	着色／透明	水	約90分 (20℃)	300mL	3.5	2	35	40	65	
			色物は着色とニス塗りが同時にできる										
	ワシン水性木工ウレタンニス	屋内用、木工・木彫作品		透明で木目を生かし、水性で使いやすく、安全でにおいがほとんどない。	透明	水	約30分 (20℃)	0.9L	6	3.5	60	70	115
							4L	26	16	270	315	510	
SN-水溶性ウレタンニス	木工・木彫コーティング艶出し		油性のウレタン塗料と同等の皮膜性能がある。微臭タイプ。	つやあり	水	3時間 (20℃)	500mL	4.5	3	45	55	90	
						1L	9	5.5	90	110	180		
ワシン工芸ウレタンニス	屋内用、木工・木彫作品		丈夫な塗膜でキズが付きにくく、また防水性がある。	透明	ペイントうすめ液	3~4時間 (20℃)	1L	9	5.5	90	110	180	
				つや消し									

ウレタン系	水性ウレタン建物用	屋内外の木部、鉄部・コンクリート・モルタル等	乾燥がきわめてはやく、厚みのある強靱な膜は、つやを長時間保ち、塗膜には粘着感がなく汚れを寄せ付けにくい。	つやあり	水	約15分 (20℃) 指触	0.7L	(1回塗り)				
								6	3.6	60	70	115

	製品	用途	特長	仕上がり	うすめ液	乾燥時間	容量	塗面積(2回)		箱に塗れる個数※		
								m <sup>2</sup>	畳数※	大	中	小
うすめ液	水溶性つやだし つや消しニス 専用うすめ液	水溶性つやだし、つや消しニス専用うすめ液										
	ワシン難燃性うすめ液	ウレタン塗料・工芸うるし用油性系うすめ液	難燃性の安全なうすめ液です。有害物質は含みません									
	サクラつやだしニス うすめ液	サクラつやだしニス用うすめ液										

水性系着色剤	ウッドカラーライフ	屋内用、木工・木彫作品	木目を美しく表現できる水性着色目止塗料です。着色と目止めが同時にできます。	着色／目止め	水	30～60分 (20℃)	1L	12～14	7～8	120～140	150～170	230～260
	ワシンポアーステイン	屋内用、木工・木彫作品	木目の自然の美しさが生き、塗りむらになりにくく、色あせしにくい着色剤。	着色	水	約1時間 (20℃)	130mL	(1回塗り)				
							1L	2～3.5	1～2	15～35	20～40	35～65
	ワシン万能工作カラー	木・紙・粘土・金属・プラスチック(一部除く)・皮革・陶器	塗膜が丈夫で美しい光沢のでる水性エナメル系塗料です。耐水性のつやあり着色剤	つやあり	水	約1時間 (20℃)	300mL	1.6～2.4	1～1.5	15～25	20～30	30～45
水性ラッカースプレー	鉄部・木部・コンクリート・プラスチック	シリコン変性の高性能塗膜で超速乾タイプ(指触乾燥 約8分)	つやあり	不要	約20分 (20℃)	300mL	1	0.5	8	10	15	

※箱塗れる個数

- ・オルゴール箱 大 (ドリームボックス 響・メモリアルフォトオルゴール箱・ハッピーボックスC・アートオルゴールB 他)
- ・オルゴール箱 中 (オンリーボックス メロディー・アートオルゴール箱A・マイメロボックス・バリエーションボックス 他)
- ・オルゴール箱 小 (宝箱 プティボックス・コロコロアートボックス・SWKオルゴール小箱・スマートボックス 他)

※畳数

- ・畳数(たたみ約一畳) 1.65m<sup>2</sup> (16.500cm<sup>2</sup>)